



Fixavit®
ARGAMASSAS ESPECIAIS

BOLETIM TÉCNICO

FIXAVIT BORRACHÃO

IMPERMEABILIZANTE SUPER FLEXÍVEL

DESCRIÇÃO

- **FIXAVIT BORRACHÃO Super.** Flexível com sua fórmula patenteada é um produto inovador que foi desenvolvido para substituir a manta asfáltica, com sua formulação ecologicamente correta a base de matéria prima reciclável e não tóxico;
- Produto pronto pra uso, aplicado a frio, de fácil moldagem no local com elevada durabilidade. Quando curado forma uma membrana elástica super resistente;
- Impermeável, de alta resistência química e a intempéries;
- Acomoda movimentações da estrutura presentes no substrato;
- Excelente barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera;
- Resistente a raios ultravioleta e a intempéries;
- Fácil aplicação;

APLICAÇÕES

- Em lajes, marquises, floreiras, calhas de concreto, paredes alvenarias, contra piso, dentre outros.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies devem estar completamente limpas antes da aplicação. Superfícies de concreto e de revestimentos em argamassa devem estar com no mínimo 28 dias de cura e devem ser tratadas de modo a se eliminar irregularidades e materiais soltos. Os substratos devem ser limpos, preferencialmente, com hidro jateamento para eliminar mofo, musgos, pó e fuligem. Substratos cimentícios devem apresentar íntegro e seco para receber o produto. Pós e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleos ou graxas podem ser removidas com desengraxantes. Nos rodapés, executar regularização com argamassa arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5cm.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Aplicar 4 demãos (Prime + 3 demãos) cruzadas utilizando o uso de tela de **FIXAVIT TELA POLIÉSTER** entre a segunda e terceira demão quando for aplicado em lajes. O produto é capaz de vedar trincas de até 2mm de espessura. Caso as trincas sejam superiores, faz-se necessário o uso da tela para melhor proteção;
- Produto pronto para uso.
- Aplicar até atingir a espessura desejada 1mm a 3mm, dependendo do local de aplicação.
- Recomenda-se aproximado 450 gramas de **FIXAVIT BORRACHÃO** por m², por demão, até que se atinja a quantidade especificada de 1,8kg/m² concluído;



Fixavit®
ARGAMASSAS ESPECIAIS

- O intervalo mínimo entre as demãos é de 4 a 8 horas a temperatura de 25°C (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas. **Não aplicar em dias chuvosos**). A aplicação pode ser realizada com trincha e pincel em cantos onde há limitações da trincha;

Nota: O produto deve ser bem espalhado evitando excesso, pois o mesmo pode ocasionar trincas entre a parede e o piso deve-se fazer um abalado.

- Não é recomendado para superfícies com trânsito de veículos;

- **FIXAVIT BORRACHÃO** é aplicado como pintura com auxílio de trincha, pincel e rolo respeitando o consumo por m², com intervalo mínimo de 4 a 8 horas entre cada demão. Nos rodapés recomenda-se passar o produto na altura mínima de 30cm. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem completa do produto.

COMPOSIÇÃO

- Resina copolímero acrílico, polímeros e cargas especiais e bactericida.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência..... Líquido viscoso

Cor Preto

Densidade..... 1,02 g/cm³

Ph..... 8,5 a 9,5

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 24 meses.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

FIXAVIT ARGAMASSAS ESPECIAIS.

Rod. BR 101 –Km 348 Sentido Norte – Bairro: Costa da Lagoa – CEP 88.715-000 – Jaguaruna-SC – CNPJ:23.550.002/0001-50

Químico Responsável: Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII

FONE/ TELE VENDAS (48) 3632-9863

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA



Fixavit[®]
ARGAMASSAS ESPECIAIS

WWW.FIXAVIT.COM