



Fixavit®
ARGAMASSAS ESPECIAIS

BOLETIM TÉCNICO

FIXAVIT SUPERTECH R25

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL

DESCRIÇÃO

- **FIXAVIT SUPERTECH R25** é um impermeabilizante flexível, bi componente à base de resinas elastoméricas, cimentos, aditivos especiais e agregados. Selecionados com essa composição resulta em uma membrana flexível de polímero modificado com cimento de excelentes características de impermeabilização e resistência.
- Produto de fácil aplicação, sendo aplicado com auxílio de trinchá ou pincel de cerdas macias;
- Excelente desempenho na impermeabilização;
- Aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria, argamassa e gesso acartonado;
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro;
- Resistente a pressões hidrostáticas positivas e negativas;
- Permite o assentamento direto de revestimentos sem a necessidade de proteção mecânica, no caso de banheiros, cozinhas, floreiras e lavanderias;
- Necessita o uso de tela de poliéster;
- Não aplicar em estruturas sujeitas a fissuração;

APLICAÇÕES

- **FIXAVIT SUPERTECH R25** é indicado para impermeabilização de áreas com constante presença de água ou áreas permanentemente úmidas, como: vigas de baldrame, sapatas, marquises, lajes, floreiras, banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, lavabos, etc.; Sacadas, terraços e varandas gourmet.
- Necessita fazer a proteção mecânica sobre o produto aplicado, tais como: contra pisos e cerâmicas;
- Não recomendado para piscinas e reservatórios de água elevados.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Adicione todo o componente A (resina) ao componente B (pó cinza) e misture mecanicamente de 3 a 5 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, até que se obtenha uma pasta homogênea. Após misturado os componentes A e B, o tempo de utilização desta mistura não deverá ultrapassar o período de 40 minutos, na temperatura de 25 °C. Passado este período não recomendamos sua utilização;
- Aplicar 3 demãos cruzadas;
- Não adicione em hipótese alguma água na mistura do **FIXAVIT SUPERTECH R25**.
- Aplicar de 800 a 1.000 gramas/m² por demão (Este consumo pode variar de acordo com o tipo de substrato aplicado);
- Misture constantemente o produto durante a aplicação. Aplique **FIXAVIT SUPERTECH R25** com auxílio de trinchá retangular ou pincel de cerdas macias até ficar uniforme, esticando bem a aplicação e não deixando excessos do produto;



Fixavit®
ARGAMASSAS ESPECIAIS

- Aguardar secagem por um período mínimo de 4 a 6 horas entre demãos. Aplicar as "demãos" subsequentes em sentido cruzado, em camadas uniformes até atingir o consumo especificado;
- Nos rodapés, juntas de concretagem e meia cana, reforçar **FIXAVIT SUPERTECH R25** com tela de poliéster;
- Em lajes ou onde necessita de uma maior proteção, utilizar entre a 1ª e 2ª demão a tela de poliéster **FIXAVIT**;
- Aguarde a cura do produto por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade e execução da proteção mecânica.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, óleos, graxas, limos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a sua aderência;
- Rachaduras, fissuras e furos devem ser corrigidos antes da aplicação do produto;

COMPOSIÇÃO

- O produto é fornecido em dois componentes: Componente A (resina): Resinas elastoméricas e aditivos especiais e Componente B (pó cinza): Cimentos especiais contendo aditivos impermeabilizantes e plastificantes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não reutilizar esta embalagem;
- EPI's utilizados: óculos de proteção e luvas de borracha;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 12 meses (embalagem sem uso e lacrada).

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

FIXAVIT ARGAMASSAS ESPECIAIS.

Rod. BR 101 –Km 348 Sentido Norte – Bairro: Costa da Lagoa – CEP 88.715-000 – Jaguaruna-SC – CNPJ:23.550.002/0001-50

Químico Responsável: Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII

FONE/ TELE VENDAS (48) 3632-9863

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA

WWW.FIXAVIT.COM